

強力塩ビテープ・塗料ハクリ溶解剤

プロ用 PVトケロン

PVトケロンは、塩ビテープ・カッティングシートを、1~数分で溶解することが出来る樹脂溶解剤です。塩素系溶剤や、トルエン・キシレン・ケトン系溶剤を含まない、安全性の高い溶剤で設計されていますので、安心して御使用いただけます。

＜使用方法＞

- ① 刷毛又はヘラに少量付けて、溶解したいカッティングシート・塩ビフィルムに塗布します。
- ② 1~数分でリフティング(ちぢみ)溶解しますので、フィルムを除去して下さい。
残ったPVトケロンは水で洗い流すか、濡れた布で拭き取って下さい。
- ③ 塗装面に貼って有るフィルムに使用すると塗装を傷めます。どうしても使用したい場合は、フィルム廻りをマスキングし、溶解度を調べ短時間でハクリするようにして下さい。

■溶解又はハクリ可能な樹脂

・プラスチック

スチロール・ABS樹脂・塩ビ等、熱可塑樹脂を溶解します。

注)ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・ポリアセタール・ナイロンは溶解しません。

・塗料

ラッカー・アクリルラッカーを溶解。焼付け塗料・ウレタン塗料をハクリ。

・接着剤

合成ゴム系接着剤・各種両面テープの溶解ハクリ。

＜注意事項＞

- ① 吸入飲用不可 一飲み込んだ場合には、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。
- ② 誤って目には入った場合には、直ちに充分水洗いをして下さい。常がある場合には、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。
- ③ 吸入すると害がありますので作業に当たっては換気の良いところで行って下さい。
気分が悪くなったら、直ちに作業を停止し、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。
- ④ 皮膚の弱い方や、長時間お使いになる場合には、保護手袋を使用下さい。
又ご使用後は手を良く洗って下さい。
- ⑤ 引火性があるので、火に近づけないで下さい。
- ⑥ 子供の手の届くところに置かないで下さい。
- ⑦ 用途以外には使用しないで下さい。